

屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
水系アクリルウレタン樹脂塗料



株式会社ミラクール

〒103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町 1-14-5

TEL.03-3249-0272 FAX.03-3249-0270

ミラクール
オール水系塗装仕様

表中の配合比は重量比

工 程	使用塗料とその処理	塗装方法	所要量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C)	
1	下地調整	<p>・錆発生箇所は、ワイヤブラシでケレンしてください。 十分に錆の除去が出来ない場合は、溶剤系エポキシプライマーでタッチアップ塗装を行った後、下塗施工を行ってください。 ・ゴミ、砂塵、油分などの付着物は加圧水洗で除去してください。 ・水洗後は、十分乾燥させてください。 ・新設のガルバリウム鋼板には油分が付着していることが多く、その油分を除去する必要があります。塗装する際は入念に油分を除去してください。油分が残ると、正常な塗膜が形成されない可能性があります。</p>			
2	下 塗	ミラクール WE プライマー 塗 料(1 缶) : 14.0kg 清水 : 希釈率 0~5%	刷毛塗り 又は、 ローラー塗り	0.12~0.14	4H~
3	上 塗 (1 回目)	ミラクール UW200 ※1 主 剤(1 缶) : 14.0kg 硬化剤(1 缶) : 2.0kg 主 剤 : 硬化剤 = 7 : 1 清水 : 希釈率 5~10%	刷毛塗り 又は、 ローラー塗り	0.10~0.12	4H~
4	上 塗 (2 回目)	ミラクール UW200 ※1 主 剤(1 缶) : 14.0kg 硬化剤(1 缶) : 2.0kg 主 剤 : 硬化剤 = 7 : 1 清水 : 希釈率 5~10%	刷毛塗り 又は、 ローラー塗り	0.10~0.12	—

※1 ポットライフ(可使用時間)は4時間(23°C)です。

【施工上の注意点】

ミラクールの高日射反射(遮熱)効果を発揮するために、下記の項目にご留意ください。

- (1) 開封する前に、缶を振って良くかはんしてください。開封後も内容物が均一になるように、かはん機等で十分かはんしてください。
- (2) 気温 5°C 以下、湿度が 85% 以上の場合には塗装を避けてください。
- (3) 塗装後 6 時間以内に降雨の恐れがある場合、または結露が考えられる場合には作業を中止してください。
- (4) 未乾燥塗膜上に結露すると、塗膜の溶解やつびけ等が起きる原因になりますので、結露の可能性のある場合は 6 時間前には塗装を終了してください。
- (5) 風の強い日は塗装を避けてください。(目安として 5m/秒以上)
- (6) 薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がりが不良となりますので注意してください。
- (7) 表面の乾き出しの状態では塗装を行うと外観不良となりますので、乾き出した部分を塗り直す場合は、上に乗れる状態で行ってください。
- (8) 所要量以上の厚塗りはしないでください。
- (9) 塗料、洗浄水は下水道に流さないでください。
- (10) 容器を密閉し、5°C~30°Cの室内で保管してください。冷寒時には、塗料が凍らないようにご注意ください。凍結した塗料は使用できません。

【備考】

- ・上記の各数値は、すべて標準のものです。素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。
- ・塗料の塗り重ねは、所定の塗装間隔を守ってください。縮み、割れ、乾燥不良、付着不良等の原因になることがあります。
- ・表中の所要量には工事ロス分を含んでおります。
- ・使用するローラーには、中毛が適します。

以上